

**TECHNICAL PRODUCT SHEET** (*Scheda Tecnica di prodotto*)

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Article</b> ( <i>Articolo</i> )            | <b><u>PATAGONIA</u></b>                   |
| <b>Thickness</b> ( <i>Spessore</i> )          | 1.4 – 1.6 mm                              |
| <b>Raw Material</b> ( <i>Tipo di Pelle</i> )  | <u>Bovine</u> ( <i>bovino</i> )           |
| <b>Origin</b> ( <i>Provenienza</i> )          | Italy                                     |
| <b>Average Size</b> ( <i>Taglia</i> )         | 20-25 Sq.ft ( <i>Pq</i> ) Half hide       |
| <b>Tan Type</b> ( <i>Tipo Concia</i> )        | Chrome Tanning ( <i>Concia al Cromo</i> ) |
| <b>Finish Type</b> ( <i>Tipo Rifinitura</i> ) | Nubuck                                    |
| <b>Embossing</b> ( <i>Stampa</i> )            | No Emboss ( <i>senza stampa</i> )         |
| <b>Apparence</b> ( <i>Aspetto</i> )           | Conform to the Master                     |

**PHYSICAL CHARACTERISTICS**  
*Caratteristiche Fisiche*

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rubbing test (UNI EN ISO 11640)</b><br><i>Solidità allo strofinio</i>                                                                                                   | 50 dry felt cycles ( <i>cicli a secco</i> ) $\geq 3$ grey scale ( <i>scala dei grigi</i> )<br>20 wet felt cycles ( <i>cicli ad umido</i> ) $\geq 2$ grey scale ( <i>scala dei grigi</i> ) |
| <b>Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1)</b><br><i>Resistenza alla trazione</i>                                                                              | Dry 80.000 cycles no cracks<br>Wet 20.000 cycles no cracks                                                                                                                                |
| <b>Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1)</b><br><i>Resistenza allo strappo</i>                                                                                               | $\geq 9.1$ N                                                                                                                                                                              |
| <b>Finish Adesion (UNI EN ISO 3376 )</b><br><i>Adesione della rifinitura</i>                                                                                               | $\geq 10.0$ N/10mm                                                                                                                                                                        |
| <i>Determination of distension and strength of surface (ball burst method)</i><br><i>Determinazione della resistenza a trazione della superficie (metodo della biglia)</i> | $\geq 7,0$ mm<br>$\geq 200$ N                                                                                                                                                             |
| <b>Flammability</b>                                                                                                                                                        | Cigarette Test Certification                                                                                                                                                              |