

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>RETINA LAME</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	1,2 – 1.4 mm
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<u>Cow</u> (<i>Bovina</i>)
Origin (<i>Provenienza</i>)	Italy
Average Size (<i>Taglia</i>)	16-18 sq ft (<i>Pq</i>) Half hide
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	Chrome Tanning (<i>Concia al Cromo</i>)
Finish Type (<i>Tipo Rifinitura</i>)	Foiled dyed leather
Embossing (<i>Stampa</i>)	With Emboss (<i>con stampa</i>)
Apparence (<i>Aspetto</i>)	Conform to the Master

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Caratteristiche Fisiche

Rubbing test (UNI EN ISO 11640) <i>Solidità allo strofinio</i>	50 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 20 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 3376) <i>Resistenza alla trazione</i>	≥ 7 N/mm ²
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-2) <i>Resistenza allo strappo</i>	≥ 1000 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 11644) <i>Adesione della rifinitura</i>	≥ 3.0 N/10mm
Abrasion Resistance (UNI EN ISO 5402-1) <i>Resistenza all'abrasione</i>	25.600 dry cycles (<i>cicli a secco</i>) 6.400 wet cycles (<i>cicli ad umido</i>)
Water vapour permeability (DIN 53333) <i>Permeabilità al vapor d'acqua</i>	≥ 5 mg/cmh
Flammability	Cigarette Test Certification