


TECHNICAL DATA SHEET

CARPET TILES



Structure	Dalle à velours bouclé	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Backing	BBack (BB)	Width
Struktur	Getuftete Fliese. Schlinge	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Structuur	Tapijttegels, luspool	Rug	BBack (BB)	Breedte
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Struttura	Quadrotta bouclé	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Podkład	BBack (BB)	Wymiary
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Poolmaterial	100% Polyamide	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapałnos	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Classement	U3P3E1C0	Nombre de coloris
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification	Classe 33 LC1	Colours
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	PRODIS N° 4EABDFEA	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	520 g/m² / 275 g/m²	Gebruiksklasse	Carbon Footprint Cradle To Gate 10.8 Kg CO²	Kleurenaantal
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	Eq./m²	Cantidad de colores
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	EPD N° 20220085	Numero colori
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja	GREEN LABEL PLUS N° GLP100125	Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		Pose / Entretien / Traitement
Total weight	4060 g/m²	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita				Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Total thickness		Impact sound insulation		
Gesamtdicke	5.5 mm	Trittschalldämmung	ΔLw 20 dB	
Totale massa		Geluidsreductie		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore totale		Rumore all'impatto		
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
Pile height		Sound absorption		
Polhöhe	2.3 mm	Schallabsorptionsgrad	αw 0.15	
Poolhoogte		Geluidsabsorptie		
Altura fibra		Absorción de los ruidos aéreos		
Spessore felpa		Isolazione acustica		
Wysokosc runa		Pochłanianie dźwięku		
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		f/Hz	125	250
Gauge - Rows (points) - Tufts		αS	0.00	0.03
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10		0.05	0.15
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	60 p		0.29	0.34
Galpa - Densidad (puntos)	237000 p/m²			
Scartramento - Serraggio (punti) - Densità felpa				
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc				



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uślnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiacyimi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



Edition: 24/01/2025

