

TECHNICAL DATA SHEET

TECHNICAL PRODUCT SHEET (*Scheda Tecnica di prodotto*)

Article (<i>Articolo</i>)	<u>RUGA</u>
Thickness (<i>Spessore</i>)	<i>0.9 – 1.1 mm</i>
Raw Material (<i>Tipo di Pelle</i>)	<i><u>Bovine</u> (bovino)</i>
Origin (<i>Provenienza</i>)	<i>Italy</i>
Average Size (<i>Taglia</i>)	<i>50-55 Sq.ft (Pq) Full hide</i>
Tan Type (<i>Tipo Concia</i>)	<i>Chrome Tanning (Concia al Cromo)</i>
Finish Type (<i>Tipo Rifinitura</i>)	<i>Nubuck</i>
Embossing (<i>Stampa</i>)	<i>Emboss (con stampa)</i>
Apparence (<i>Aspetto</i>)	<i>Conform to the Master</i>

PHYSICAL CHARACTERISTICS Caratteristiche Fisiche	
Rubbing test (UNI EN ISO 11640) Solidità allo strofinio	50 dry felt cycles (<i>cicli a secco</i>) $\geq 3 / 4$ grey scale (<i>scala dei grigi</i>) 20 wet felt cycles (<i>cicli ad umido</i>) ≥ 3 grey scale (<i>scala dei grigi</i>)
Measurement of tensile strength (UNI EN ISO 5402-1) Resistenza alla trazione	Dry 50.000 cycles no cracks Wet 20.000 cycles no cracks
Tear Resistance (UNI EN ISO 3377-1) Resistenza allo strappo	≥ 20 N
Finish Adesion (UNI EN ISO 3376) Adesione della rifinitura	≥ 10.0 N/10mm
Colour fastness to artificial light (UNI EN ISO 105 B02) Solidità del colore alla luce artificiale	≥ 3
Determination of distension and strength of surface (ball burst method) (UNI EN ISO 3376) Determinazione della resistenza a trazione della superficie (metodo della biglia)	$\geq 7,0$ mm ≥ 200 N
Flammability Passes (BS EN 1021-1-2:2006)	Small Flame Cigarette California Technical Bulletin 117:2013